



دانشکده مهندسی مواد

رساله دکتری مهندسی مواد

توسعه الکتروکاتالیست‌های نانوساختار بر پایه نیکل تولیدشده به روش الکتروکاتالیست جهت کاربرد در تولید هیدروژن

ارائه دهنده:

مسعود عسگری

استاد راهنما: دکتر سید محمود منیرواقفی

اساتید داور: دکتر شایق، دکتر اشرفی زاده، دکتر عطاپور

زمان: دوشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۵

چکیده

طراحی الکتروکاتالیست‌های مقرون به صرفه با عملکرد بسیار عالی برای واکنش تولید هیدروژن یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو در صنعت تولید هیدروژن می‌باشد. در این پژوهش، ابتدا پوشش الکتروکاتالیست دو تایی نیکل-فسفر و سپس پوشش الکتروکاتالیست سه تایی Ni-P-M (در این مطالعه تنگستن، مولیبدن و کبالت در نظر گرفته شده است) پوشش داده شدند و مورد بررسی خواص الکتروکاتالیستی قرار گرفتند. در پوشش دو تایی Ni-P مطالعات الکتروشیمیایی نشان داد که نمونه با درصد فسفر متوسط (MP) که در pH تقریباً ۴/۶ پوشش داده شده است و ساختاری آمورف-کریستالی را دارد، بهترین خواص الکتروکاتالیستی را داشته است. در این نمونه $\eta_{100} = -312$ ، $\eta_{10} = -349$ و $\eta_{20} = -429$ بوده است. با اینکه این نمونه نسبت به بقیه نمونه‌های پوشش داده شده نتایج بهتری داشته اما مقایسه این نتایج با عملکرد الکتروکاتالیست‌های تولید شده در دیگر مطالعات نتایج خوبی نداشته است، از این رو پوشش دهی الکتروکاتالیست با سه عنصر آلیاژی در دستور کار قرار گرفت. برای پوشش دهی آلیاژی Ni-W-P از سدیم تنگستات (۴ تا ۲۸ گرم بر لیتر در ۷ غلظت و ۲ حمام اسیدی و بازی)، برای پوشش دهی آلیاژی Ni-Mo-P از سدیم مولیبدات (۰/۲ تا ۵ گرم بر لیتر در ۷ غلظت و ۲ حمام اسیدی و بازی) و برای پوشش دهی آلیاژی Ni-Co-P از کلرید کبالت (۲ تا ۱۰ گرم بر لیتر در ۴ غلظت و ۲ حمام اسیدی و بازی) استفاده شد. با توجه به تمامی نتایج تا این جا مشخص شد که در بین پوشش‌های Ni-W-P نمونه WH16 (غلظت سدیم تنگستات برابر ۱۶ گرم بر لیتر در حمام بازی الکتروکاتالیست) با $\eta_{100} = -181$ ، $\eta_{10} = -208$ و $\eta_{20} = -415$ در بین پوشش‌های Ni-Mo-P نمونه MH0.4 (غلظت سدیم مولیبدات برابر ۰/۴ گرم بر لیتر در حمام بازی الکتروکاتالیست) با $\eta_{100} = -181$ ، $\eta_{10} = -202$ و $\eta_{20} = -342$ و در بین پوشش‌های Ni-Co-P نمونه CH10 (غلظت کلرید کبالت برابر ۱۰ گرم بر لیتر در حمام بازی الکتروکاتالیست) با $\eta_{100} = -132$ ، $\eta_{10} = -175$ و $\eta_{20} = -305$ کم‌ترین اورپتانسیل و بهترین خواص الکتروکاتالیستی را داشته است. هر چند بهبود خواص الکتروکاتالیستی به وضوح دیده می‌شود اما مقایسه نتایج با الکتروکاتالیست‌های تولیدی توسط دیگر محققین نشان می‌دهد الکتروکاتالیست‌های تولید شده در این پژوهش سینتیک تصاعد هیدروژن کمی دارند به همین جهت الکتروکاتالیست‌هایی با سه عنصر آلیاژی (Ni-W-Mo-Co-P، Ni-Mo-Co-P و Ni-W-Mo-Co-P) و چهار عنصر آلیاژی (Ni-W-Mo-Co-P) با موفقیت از طریق روش الکتروکاتالیست تولید شدند. آنالیز SEM/EDS وجود عناصر آلیاژی در داخل پوشش را تأیید می‌کند. برای بررسی دقیق‌تر آزمون XRD نیز از نمونه‌ها به عمل آمد که نشان داد ساختار پوشش‌های چهار تایی و پنج تایی تولید شده از کریستالی خارج شده است و به سمت آمورف تغییر پیدا کرده است. آزمون LSV نشان داد که نمونه‌های چهار تایی و پنج تایی خواص الکتروکاتالیستی بهتری نسبت به بقیه نمونه‌ها داشته‌اند. بررسی عمیق‌تر آزمون LSV نشان داد روند افزایش سینتیک تولید هیدروژن (از کمترین سینتیک به بیشترین سینتیک) در بین نمونه‌های چهار تایی به ترتیب مربوط به نمونه‌های Ni-W-Mo-P (با $\eta_{100} = -115$ ، $\eta_{10} = -136$ و $\eta_{20} = -208$)، Ni-Mo-Co-P (با $\eta_{100} = -100$ ، $\eta_{10} = -121$ و $\eta_{20} = -196$) و Ni-Mo-Co-P (با $\eta_{100} = -94$ ، $\eta_{10} = -154$ و $\eta_{20} = -100$) می‌باشد. نتایج نمونه‌های چهار تایی امیدوارکننده بود با این وجود نمونه پنج تایی Ni-W-Mo-Co-P نیز با موفقیت پوشش داده شد و نتایج آزمون LSV نشان داد که این نمونه ولتاژ و ولتاژ سیکی و رسم منحنی‌های نرمالیزه شده LSV اثر سطح مؤثر نمونه‌ها حذف شد و مشخص گردید نمونه Ni-W-Mo-Co-P سریع‌ترین سینتیک تولید هیدروژن را دارد. جهت بررسی دقیق‌تر سینتیک تولید هیدروژن، آزمون طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) روی نمونه‌های MP، بهترین نمونه‌های سه تایی (WH16، MH0.4، CH10)، نمونه‌های چهار تایی (Ni-W-Mo-Co-P، Ni-Mo-Co-P و Ni-W-Mo-Co-P) و نمونه پنج تایی (Ni-W-Mo-Co-P) انجام شد. نتایج EIS با نتایج LSV تطابق خوبی دارد و سریع‌ترین سینتیک در این آزمون متعلق به نمونه (Ni-W-Mo-Co-P) با مقاومت $2 \times 10^{-6} \Omega \text{cm}^2$ می‌باشد. پایداری الکتروکاتالیست‌ها در روش‌های کروپتانسیومتری، کروپتانسیومتری پله‌ای، ولتاژ سیکی چرخه‌ای و LSV قبل و بعد هزار سیکل ولتاژمتری ارزیابی شد و نتایج نشان داد تمامی نمونه‌های تولید شده به روش الکتروکاتالیست پایداری خوبی دارند. با توجه به این که همه نمونه‌ها پایداری دارند اما بهترین سینتیک مربوط به نمونه Ni-W-Mo-Co-P است، نمونه Ni-W-Mo-Co-P به عنوان نمونه بهینه انتخاب شد. آنالیز XPS وجود عناصر نیکل، تنگستن، مولیبدن، کبالت و فسفر را در این نمونه تأیید می‌کند. شبیه‌سازی دینامیک مولکولی جهت تأیید نتایج آزمون‌های الکتروشیمیایی انجام شد. نتایج شبیه‌سازی‌ها پس از دست آوردن ساختارهای بهینه نمونه‌ها نشان داد که نمونه Ni-W-Mo-Co-P کمترین ΔG را در بین همه نمونه‌ها داشته است. برای بررسی اثر عملیات حرارتی، ابتدا آزمون DSC انجام شد که مشخص شد فقط نمونه‌های سه تایی و دو تایی امکان عملیات حرارتی دارند و انتخاب سیکل عملیات حرارتی مناسب نشان داد که عملیات حرارتی باعث بهبود خواص الکتروکاتالیستی نمونه‌های دو تایی و سه تایی می‌شود اما در سینتیک تولید هیدروژن باز قابل مقایسه با نمونه Ni-W-Mo-Co-P نیستند.

کلمات کلیدی: واکنش احیاء هیدروژن، خواص الکتروکاتالیستی، فلزات واسطه، پوشش دهی الکتروکاتالیست.