



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مواد

دفاع از پایان‌نامه ارشد-شناسایی و انتخاب مواد

## و فیبر کربن TiC چند مرحله ای و بررسی تاثیر SPS به روش ZrB<sub>2</sub>-SiC سنتز کامپوزیت جهت تشکیل محلول جامد به منظور افزایش چقرمگی

ارائه دهنده: سپهر پوربحرینی

زمان و تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰ مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد

اعضا کمیته داوری

استاد راهنما: دکتر مهدی احمدیان

اساتید داور: دکتر رحمت ال.. عمادی - دکتر مریم کرباسی

### چکیده

سرامیک های فوق دما بالا (UHTC) به آن به موادی گفته می شود که دمای ذوب بالاتر از 3000°C داشته باشند. عموماً UHTC ها از ترکیب نیتريد، کاربید و بورید با فلز های واسطه گروه ۴، ۵ و ۶ به تشکیل می شوند. در میان این سرامیک ها ZrB<sub>2</sub> به دلیل پایداری نسبی خواص مکانیکی و فیزیکی در دماهای بالا، سختی و استحکام بالا، هدایت حرارتی و الکتریکی بالا و مقاومت به سایش و خوردگی در صنایع نظیر پرند های فراصوت، المنت ها، کوره ها، قطعات الکترونیکی و ابزار برش کاربرد پیدا کرده است. با این حال زینتر ZrB<sub>2</sub> به دلیل نفوذ در خود ضعیف و دمای زینتر بالا با چالش مواجه است. تحقیقات قبلی نشان داد تا ۲۰٪ حجمی SiC در میان افزودنی های پیشنهاد شده تاثیر چشم گیری در فرایند زینتر و بهبود خواص کامپوزیت پایه ZrB<sub>2</sub> دارد. هدف در این پژوهش ساخت و مشخصه یابی سرامیک فوق دما بالا پایه ZrB<sub>2</sub>-20 vol% SiC به روش SPS چند مرحله ای در بیشینه دما های ۱۶۰۰ تا ۱۹۰۰ درجه سانتیگراد و در فشار 30 MPa می باشد. همچنین بررسی اثر افزودنی TiC در مقادیر حجمی ۵٪، ۱۰٪ و ۱۵٪ و فیبر کربن در در مقادیر ۴٪ و ۸٪ حجمی از دیگر اهداف این پژوهش بود. جهت مخلوط کردن اجزاء کامپوزیت از آسیاب سیاره ای در محیط تر با نسبت پودر به گلوله ۱:۵، کاپ پلی اتیلنی و گلوله زیر کونیای با قطر ۱ و ۲ سانتیمتر در سرعت 250 RPM به مدت ۲ ساعت استفاده شد. مقایسه نتایج در این پژوهش نسبت به تحقیقات قبل نشان داد استفاده SPS چند مرحله ای بجای SPS تک مرحله ای موجب کاهش بیشینه دما و زمان ماند جهت رسیدن به تراکم بالا ۹۹٪ شد. همچنین افزودن TiC در تا ۱۰٪ حجمی به کامپوزیت ZrB<sub>2</sub>-20 vol% SiC و زینتر آن در بیشینه دما ۱۸۰۰ درجه سانتیگراد و زمان ماند ۵ دقیقه و همچنین به دلیل تشکیل محلول جامد (Zr,Ti)B<sub>2</sub> و (Ti,Zr)C در زمینه و همچنین واکنش با اکسید های سطحی پودر ZrB<sub>2</sub> نظیر ZrO<sub>2</sub> و B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> منجر به افزایش ۱۵٪ چگالی نسبی و بهبود خواص مکانیکی شامل سختی (۱۴٪) مدول الاستیک (۱۲٪) استحکام شکست (۲۰٪) و چقرمگی شکست (۸٪) شد اما مشاهده شد افزایش درصد حجمی TiC به ۱۵٪ در این کامپوزیت منجر به کاهش سختی (۱۴٪) مدول الاستیک (۱۲٪) استحکام شکست (۲۰٪) و چقرمگی شکست (۸٪) در کامپوزیت ZrB<sub>2</sub>-20 vol% SiC-15 vol% TiC نسبت به کامپوزیت ZrB<sub>2</sub>-20 vol% SiC-10 vol% TiC می شود. همچنین مشاهده شد افزودن فیبر کربن به میزان ۴٪ و ۸٪ حجمی به کامپوزیت ZrB<sub>2</sub>-20 vol% SiC-10 vol% TiC و زینتر آن در دما ۱۸۰۰ درجه سانتیگراد به ترتیب موجب کاهش ۷٪ و ۱۱٪ چگالی نسبی و همچنین موجب عدم اتصال ذرات تشکیل دهنده کامپوزیت به یکدیگر شد. بررسی نتایج نشان داد افزودن ۴٪ حجمی فیبر کربن به کامپوزیت ZrB<sub>2</sub>-20 vol% SiC-10 vol% TiC کاهش خواص مکانیکی شامل سختی (۳۰٪)، استحکام خمشی (۲۷٪)، مدول الاستیک (۲۳٪) و چقرمگی (۱۵٪) شد.

**کلمات کلیدی:** سرامیک های فوق دما بالا، کامپوزیت سرامیکی، دی بورید زیرکینیم، سیلیسم کاربید، تیتانیوم کاربید، کربن، تفجوشی پلاسما جرقه ای چند مرحله ای، محلول جامد

