



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مواد

دفاع از رساله دکتری مهندسی پزشکی-گرایش بیومتریال

**ساخت و مشخصه‌یابی داربست رسانا بر پایه ژلما-کیتوسان-پلی پیروول-نانولوله‌های کربنی چند دیواره جهت به کارگیری در ترمیم و بازسازی بافت عصب**

**Fabrication and characterization of a conductive scaffold based on GelMA-chitosan-polypyrrole-multi-walled carbon nanotubes for use in nerve tissue repair and regeneration**

ارائه دهنده: پگاه مدنی نسب

مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد

زمان: شنبه ۱۳/۴/۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰

**اعضای کمیته داوری:**

اساتید داور: دکتر رحمت الله عمادی ، دکتر انوشه زرگر ، دکتر مهدی ابراهیمیان

اساتید راهنما: دکتر شیدا لباف، دکتر حسین صالحی

**چکیده**

پل زدن شکاف‌های عصب محیطی همچنان یک چالش بالینی مهم است، زیرا اتوگرافت‌ها، به عنوان استاندارد طلایی فعلی، به دلیل محدودیت‌های نظیر عوارض ایمنی و کمبود بافت اهداکننده با مشکلات جدی مواجه‌اند. از این رو، توسعه داربست‌های پیشرفته که بتواند محیط طبیعی عصب از نظر ساختاری و عملکردی تقلید کنند، ضروری به نظر می‌آید. این پژوهش، راهکاری جامع و دو مرحله‌ای را برای ترمیم عصب ارائه می‌کند که از طراحی یک هیدروژل رسانای نوین شروع شده و با توسعه آن در مقیاس ماکرو به ساخت یک کاندوئیت هدایت عصبی سه‌بعدی می‌رسد. در مرحله اولیه، یک کامپوزیت هیدروژل رسانا با استفاده از خواص بیومیمتیک ژلاتین متاکریلات (ژلما) و زیست‌سازگاری ذاتی کیتوسان به عنوان ماتریکس پایه، بهینه شد. به منظور ایجاد ویژگی‌های الکتروفعلال مشابه بافت عصبی طبیعی، این داربست با ترکیب پلی‌پیروول (PPy) و نانولوله‌های کربنی چند دیواره عامل‌دار (MWCNT-COOH) تقویت و اصلاح شد. در بررسی‌های انجام شده، ترکیب بهینه ژلما/کیتوسان ۱٪ w/v / PPy ۱٪ w/v / MWCNT-COOH ۱٪ (GCP-MW) معرفی شد، فرمولاسیونی که رسانایی الکتریکی  $1/54 \pm 0/05 \text{ S}\cdot\text{m}^{-1}$ ، مدول یانگ  $2/95 \pm 0/73$  مگاپاسکال، اندازه تخلخل  $209/107 \pm 62$  میکرومتر، نرخ تورم  $212/86 \pm 11/8$  درصد و زاویه تماس  $55/62 \pm 3/74$  درجه را نشان داد. پروفایل تخریب طولانی‌مدت داربست بهینه در ارزیابی ۶ هفته‌ای، با مراحل زیستی ترمیم عصب تطابق مناسبی نشان داد؛ به گونه‌ای که داربست در دو هفته اول یکپارچگی ساختاری خود را حفظ می‌کند و سپس هم‌زمان با بلوغ بافت و آغاز میلین‌سازی در هفته چهارم، به تدریج تخریب می‌شود تا فضای لازم برای ادغام کامل بافت جدید فراهم گردد. در این مدت، این داربست حدود  $61/36 \pm 0/45$  درصد تخریب نشان داد. نتایج آزمون‌های زیست‌سازگاری نشان دادند که این کامپوزیت، با ارتقا زنده‌مانی سلولی در روز پنجم، بیشترین تکثیر و چسبندگی سلولی را در سلول‌های PC-12 و SH-SY5Y ایجاد کرده، در حالی که با افزایش غلظت نانولوله‌ها تا ۲٪ w/v به دلیل تجمع و افزایش سمیت، عملکرد زیستی داربست کاهش یافت. علاوه بر این، ظرفیت آن به عنوان یک حامل دارویی با رهایش آسکوربیک اسید (ویتامین C) تأیید شد. این هیدروژل بهینه بارگذاری شده با ویتامین C، رهایش دارو را به صورت انفجار اولیه و سپس رهایش آهسته‌تر نشان داد؛ به طوری که درصد رهایش ویتامین C در ۶ ساعت  $92/4 \pm 0/43$  درصد و در ۴۸ ساعت  $97/38 \pm 1/77$  درصد بود، مکانیسم رهایش با مدل کورس‌مایر-پپاس بهترین انطباق را داشت ( $R^2=0/9550$  و  $n=0/3794$  نشان‌دهنده انتشار فیک) و آزمون سنجش آنتی‌اکسیدانی نیز فعالیت آنتی‌اکسیدانی هیدروژل حاوی دارو را  $58/84 \pm 2/12$  درصد در برابر هیدروژل بدون دارو  $17/46 \pm 0/38$  درصد تأیید کرد. با تکیه بر این ماده بهینه شده، فاز دوم فرمولاسیون تمرکز بر ساخت کاندوئیت سه‌بعدی شد. در ادامه، یک کانال هدایت عصبی تک کاناله با تزریق هیدروژل به یک قالب چاپ سه‌بعدی و اتصال عرضی آن به کمک نور فرابنفش برای تشکیل یک شبکه پلیمری پایدار ساخته شد. این داربست، منجر به ایجاد کاندوئیتی با ساختار متخلخل  $27/99 \pm 88/29$  میکرومتر، مدول یانگ  $0/14 \pm 0/05$  مگاپاسکال، رسانایی الکتریکی مناسب  $1/19 \pm 0/1193 \text{ S}\cdot\text{m}^{-1}$  و نرخ تورم متعادل  $185/2 \pm 3/98$  درصد) شد. نتایج نشان داد این کاندوئیت، طی ۲۱ روز کاهش جرم به مراتب کمتری نسبت به کنترل داشته  $31/51 \pm 0/48$  درصد در برابر  $77/52 \pm 0/53$  درصد) و در عین حفظ بهتر ساختار متخلخل، بالای ۹۰٪ زیست‌پذیری سلول‌های SH-SY5Y و مورفولوژی کشیده‌تر و فیلوپودیایی را ایجاد کرده است. همچنین این نرخ تخریب کنترل‌شده با جدول زمانی فیزیولوژیکی بازسازی عصب محیطی هم‌خوانی دارد و می‌تواند حمایت مکانیکی لازم را در مراحل اولیه ترمیم تا زمان پل زدن آکسونی فراهم کند. در مجموع، یافته‌های این پژوهش می‌تواند گامی در راستای توسعه کاندوئیت‌های هدایت عصبی سه‌بعدی رسانا و چندعملکردی برای کاربرد در بازسازی عصب محیطی باشد.

**کلمات کلیدی:** مهندسی بافت عصب، هیدروژل، ژلما، کیتوسان، پلی پیروول، نانولوله‌های کربنی چند دیواره